



BEHANGLIJM VOOR NORMAAL EN ZWAAR BEHANG

BEHANGPLAKSEL OP BASIS VAN CARBOXY METHYL CELLULOSE



PRODUCTOMSCHRIJVING

Behangplaksel op basis van carboxy methyl cellulose.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten licht, normaal en zwaar behang, zoals papier, simplex, duplex en acryl behang.

EIGENSCHAPPEN

- Klontert niet
- Vlekt niet
- Strijkt makkelijk uit
- Goed corrigeerbaar
- Super sterk
- Binnen 15 minuten klaar voor gebruik
- Luchtdicht verpakt
- Blijvend vers plaksel
- pH-neutraal
- Vochtbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Eisen oppervlakken: Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

Gereedschap: Behangkwest, emmer, roerstok, behangtafel. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

De inhoud beetje bij beetje en al krachtig roerend in koud water strooien tot een klontvrij plaksel. Laat het plaksel rusten en roer het na 15 minuten nogmaals krachtig om. Het plaksel is nu klaar voor gebruik.

Smeer met een vachtroller, borstel of kwast de behangbanen, en zeker de randen, goed en gelijkmatig in. Vouw de banen dubbel en laat ze inweken volgens de instructies van de behangfabrikant. Plak een baan tegen de muur en strijk deze glad met een kunststof spatel of borstel. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden goed aangedrukt worden.

Vlekken/resten: Natte lijmvlekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

Tips: Aangemaakt plaksel blijft enige dagen verwerkbaar, mits goed afgesloten bewaard.

Aandachtspunten: Behang altijd volgens de verwerkingsinstructies van de behangfabrikant.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Carboxy Methyl Cellulose
Kleur:	Wit
Verdunnen:	Voorbereiden of mengen met water.
Vochtbestendigheid:	Goed
Mengverhouding:	Zie tabel

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Behangplaksel fysiologisch veilig.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



BEHANGLIJM VOOR NORMAAL EN ZWAAR BEHANG

BEHANGPLAKSEL OP BASIS VAN CARBOXY-METHYL-CELLULOSE

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.

Aangeboden verpakking beperkt houdbaar.

Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.