



SemiMatt Wallpaint



OMSCHRIJVING	Volledig oplosmiddel- en weekmakervrije, zijdematte muurverf voor binnen en beschermd buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Goed afwas- en afschrobbaar • Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300 • Zeer geschikt voor het afwerken van glasweefsel • Aanzetvrij • Zeer goed dekkend • Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, glasweefsel, dergelijke ondergronden, etc.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid	1,37 kg per ltr
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	Zijdemat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren
Schrobvastheid	Klasse 1 volgens DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 180 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED
Afwerking	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen SemiMatt Wallpaint