



# SNELCEMENT

## CEMENT VOOR REPARATIES AAN METSELWERK EN BETON



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur:	Grijs
pH-waarde ca.:	12
Waterbestendigheid:	Zeer goed

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden.

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Snel uithardend cement voor reparaties aan metselwerk en beton.

### TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor reparaties aan metselwerk en beton. Toepasbaar voor o.a. stelwerkzaamheden, bevestigen van bouten, haken en schroeven, repareren van lekkages in metselwerk en beton.

### EIGENSCHAPPEN

Erg snel

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

**Persoonlijke bescherming:** Draag handschoenen en een veiligheidsbril.

**Eisen oppervlakken:** De ondergrond moet voldoende stevig, schoon en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Droge ondergronden licht bevochtigen.

**Gereedschap:** Vlakspaan, troffel, plamuurmes.

### VERWERKING

#### Gebbruiksaanwijzing:

Meng 3 delen Snelcement met 1 deel water tot een stevige homogene pasta. Pasta direct (binnen een minuut) verwerken met vlakspaan, troffel of plamuurmes. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

**Vlekken/resten:** Natte Snelcementresten direct met water verwijderen. Opgedroogde Snelcementresten zijn enkel mechanisch verwijderbaar.

**Aandachtspunten:** Bij lage temperaturen kan de uitharding versneld worden door gebruik te maken van lauw of warm water. Maak voor grotere reparaties een mengsel van GRIFFON Snelcement, water en fijn zand.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.