



Floor AC-1K



OMSCHRIJVING	Eén component, watergedragen vloercoat voor binnen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Bestand tegen een groot aantal zuren, logen en oplosmiddelen • Zeer kras- en slijtvast • Uitstekende hechting op vele uiteenlopende moeilijke ondergronden • Gemakkelijke verwerking
TOEPASSINGEN	Uiterst geschikt voor toepassing op beton, metaal, asfalt, vloeren, wanden waar een slijtvaste afwerking vereist is. Niet geschikt voor vloeren waar water op blijft staan.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Urethaan gemodificeerde acrylaat
Dichtheid	1,32 kg per ltr
Theoretisch rendement	6 - 8 m ² per ltr bij 100 µm natte laagdikte
Glansgraad	Zijdemat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller en spuit
Droging bij 20°C	Na ca. 1 uur stofdroog Na ca. 24 uur beloopbaar Na ca. 24 uur overschilderbaar Na ca. 28 dagen volledig belastbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10° en r.v. < 75%
Verdunning	Water, bij voorkeur onverdund verwerken

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Oliën, vetten en stof verwijderen • Ondeugdelijke verflagen verwijderen • Kaal gekomen delen voorbehandelen • Indien nodig opruwen • Ondergrond moet droog en draagkrachtig zijn
Afwerking	Eerste laag geheel behandelen met Floor AC-1K, 10 - 20% verdund Tweede laag behandelen met Floor AC-1K, 0 - 5% verdund Derde laag behandelen met Floor AC-1K, onverdund