

Galvatech

ZINKSPRAY



Technische Eigenschappen

- Temperatuurbestendigheid: +315°C.
- Droogtijden:
 - handdroog na 3 minuten
 - waterbestendig na 15 minuten
 - tweede laag na 15 à 30 minuten
- Overschilderbaar na 24 à 48 uur (de meeste verven).
- Volledige uitharding na: 14 dagen.
- Versnelde uitharding: 30 minuten bij 150°C.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Galvatech - aerosol 400ml

901112000

Product

Karakteristieken

Metaalspray met 95% zuiver zinkpoeder voor koudgalvanisatie van alle metalen. Sneldrogend en watervast na 10 minuten, kan overlakt worden na 12 u. bij kamertemperatuur.

Toepassingen

- Vernieuwing of afwerking van warm gegalvaniseerde oppervlakken, beschadigd door lassen, boren of snijden.
- Als anticorrosieve laag op staalconstructies. Bescherming van gelaste delen, constructies, ...

Gebruik

- Indien nodig eerst schuren.
- Na het vrijmaken van de mengkogel goed schudden vóór gebruik.
- Aanbrengen vanop ± 30cm op zuivere, droge en roestvrije ondergrond.
- 2 dunne lagen geven het beste resultaat.
- Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.